

b) zweite Versiegelung

- Den Tanklack wieder in den Tank einfüllen, mit Deckel verschließen und ein zweites mal versiegeln.
- Den Tank für ca. 15 Minuten wieder so abstellen, dass sich der überschüssige Lack sammeln kann. Anschließend ausfließen lassen, dieses mehrmals wiederholen bis kein fließfähiges Material mehr austritt.

Um eine möglichst gleichmäßige Versiegelung zu erreichen, Tank nach dem Versiegeln am besten in Fließrichtung weiterdrehen. So entsteht keine dicke Schicht und auch kein „Lacksee“. Die Fließfähigkeit besteht 8 bis 12 Stunden lang.

Trocknung des Tanks

Nachdem der eingebrachte Tanklack seine Anfangsfestigkeit erreicht hat, den Tank mit der Einfüllöffnung nach unten zum Trocknen ablegen. Dabei ist der Tankdeckel entfernt. Die Trocknungszeit beträgt ca. 8 Tage und ist abhängig von der Umgebungs- bzw. Raumtemperatur und der eingebrachten Schichtstärke.

Eine Trocknungsbeschleunigung durch Wärme – max. 80 °C nach einer Stunde – ist möglich. Eine natürliche Trocknung ist aber wegen der gleichmäßigen Vernetzung besser. Vorteilhaft ist während der 8 Tage Trocknung, den Tank ab und zu durchzulüften, da in einem Hohlraum fast keine Luftaustausch stattfindet. Dazu Frischluft zuführen.

Es kann ein drittes mal versiegelt werden, entweder innerhalb der Verarbeitungszeit von 8 Stunden oder nach der Abluftzeit von 8 Tagen. Dies kann bei starker Rauhtiefe oder bei Übersiegeln einer bisherigen, nicht komplett entfernten alten Tanksiegelschicht notwendig sein.

Lagerung sanierter Tanks

Kraftstoff bitte erst nach einer Trocknungszeit von 8 Tagen einfüllen. Richtig beschichtete Tanks können problemlos auch über einen längeren Zeitraum unbefüllt gelagert werden.

Tipps zur „Restentleerung“

Manche Tanks haben Schwallbleche bzw. Überstände. Dadurch verbleibt im Tank zuviel überschüssiger Tanklack. Mit einer Einwegspritze, über die ein passender Benzinschlauch geschoben wurde, kann der überschüssige Lack abgesaugt werden.

Allerdings ist die Funktion der Versiegelung auch bei dickeren Schichten gewährleistet. Selbst bei Rissbildung bildet sich direkt auf dem Blech eine zuverlässige Siegelschicht.

Tanksanierung

mit dem 4-teiligen Tanksanierungsset

Best.-Nr.: 88042-00S



Gefahrenhinweise



Bewahren Sie Tankreiniger, Entroster, Tanklack und Reaktionslösung grundsätzlich unter Verschluss und für Kinder unzugänglich auf.

Tragen Sie bei der Arbeit geeignete Schutzbekleidung, Gummihandschuhe und Schutzbrille. Halten Sie sich von Zündquellen fern und essen, trinken oder rauchen Sie nicht. Gesundheitsgefahr beim Einatmen und bei der Berührung mit Haut und Augen! Verätzungsgefahr!

Waschen Sie nach Hautkontakt betreffende Körperteile mit Wasser und Seife sorgfältig ab. Spülen Sie nach Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser nach und konsultieren Sie einen Arzt. Ziehen Sie bei Unfall oder Unwohlsein immer einen Arzt hinzu!

Entsorgungshinweise



Verölte Chemikalien sind Sondermüll und dürfen nicht in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen! Nutzen Sie bei der Entsorgung die Angebote der örtlichen Entsorgungsstellen.

Tanksiegellack und Reaktionslösung entsorgen Sie gemäß den Behördlichen Vorschriften für Altlacke, Lack und Farbschlamm.

Reinigerlauge und Entrostersäure können Sie verdünnt über die Kanalisation entsorgen. Verdünnen Sie dabei 1:200, ausgehend von der Granulatmenge (z.B. 500 g Granulat mit 100 l Wasser verdünnen). Die leeren Plastikdosen geben Sie bitte in den gelben Sack bzw. in die dafür vorgesehene Tonne.

Vorbereitung

- Benzinbahn vom entleerten und mit Wasser gespülten Tank entfernen.
 - Tanköffnung mit Korken, Stopfen aus Gummi, passender Schraube oder Dichtmasse abdichten.
 - Bereitstellen:
 - Zum Ansetzen bzw. Erwärmen der Flüssigkeiten: Eimer, Rührstäbe, Reise-Tauchsieder, Thermometer
 - Zum Trocknen des Tanks: Fön, Tücher oder ähnliches
 - Zum Entleeren bzw. zur Lagerung der angesetzten Flüssigkeiten: Kanister
 - Als Schutz der Tankaußenlackierung: Tücher, Folie, Klebeband, Wellpappe
- Zum Schutz der Außenlackierung eignet sich sehr gut ein Wellpappkarton. Einfach Tankeinfüllöffnung ausschneiden und Pappe über den Tank legen, so sieht man sofort ob Lauge oder Säure ausgetreten ist oder verspritzt wurde und verhindert Lackschäden.

1. Arbeitsgang: Reinigung Stahl

Der Reiniger/Entfetter ist konzentriertes Pulver, das mit warmem Wasser aufgelöst wird. 40 g ergeben ca. 1 l.

- 570 g Pulver in einen Eimer geben, 2 - 3 l warmes Wasser zugießen und unter Rühren auflösen. Diese Mischung in den Tank mit Hilfe eines Trichters füllen. Anschließend mit heißem Wasser den Tank randvoll auffüllen. Hinweis: 1070 g Pulver mit 4 - 5 l warmem Wasser auflösen.
- Den Reiniger (Lauge) mindestens 30 Minuten einwirken lassen, je nach Verschmutzung auch länger. Bei schmierigen, teerartigen Schichten (2-Takter) Reiniger ca. 4 Stunden warm einwirken lassen.
- Temperatur der Flüssigkeit muss während der Einwirkzeit 50 °C bis 60 °C betragen. Dazu Tauchsieder (z.B. kleinen Reisetachsieder) in den Tank hängen oder mit geeigneter Wärmequelle das Behältnis von außen auf Wärme halten. Mit Thermometer Temperatur prüfen.
- Nach der Einwirkzeit den Tank entleeren.

Die Reinigerflüssigkeit ist – je nach Verschmutzung – wiederverwendbar für 5 bis 10 Tankreinigungen.

- Entleerten Tank mit Wasser mehrmals gut ausspülen.

Sollte das Ergebnis der Reinigung noch nicht zufriedenstellen, muss der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

2. Arbeitsgang: Entrostung und Neutralisaton

Der Entroster ist konzentriertes Salz-Granulat, das mit warmem Wasser aufgelöst wird. 40 g ergeben ca. 1 l.

- 570 g Granulat in einen Eimer geben, 2 - 3 l warmes Wasser zugießen und unter Rühren auflösen. Diese Mischung in den Tank mit Hilfe eines Trichters füllen. Anschließend mit heißem Wasser den Tank randvoll auffüllen. Hinweis: 1070 g Pulver mit 4 - 5 l warmem Wasser auflösen.
- Entroster (Säure) mindestens 30 Minuten einwirken lassen, je nach Verrostung auch länger. Bei stark rostigen Tanks Entroster ca. 4 Stunden einwirken lassen.
- Temperatur der Flüssigkeit muss während der Einwirkzeit 50 °C bis 60 °C betragen. Dazu Tauchsieder (z.B. kleinen Reisetachsieder) in den Tank hängen oder mit geeigneter Wärmequelle das Behältnis von außen auf Wärme halten. Mit Thermometer Temperatur prüfen.
- Nach der Einwirkzeit den Tank entleeren. Die Entrosterflüssigkeit ist – je nach Verrostung – wiederverwendbar für bis zu 5 Tanks.
- Entleerten Tank mit kaltem Wasser mehrmals gut ausspülen und umgehend trocknen, z.B. mit Fön, Heizlüfter, Heißluftpistole. Gegebenenfalls mit Pressluft ausblasen.

Der Entroster entfernt auch starke Rostschichten und erzeugt dabei eine grün-gelb-braune Färbung des entrosteten Untergrundes. Bei lockerem, staubigem und gelblichem Belag Arbeitsgang 1 und 2 wiederholen oder mechanisch nacharbeiten. Dazu eine handvoll scharfkantige Schrauben mit etwas kaltem Wasser in den Tank geben und schwenken. Noch nicht restlos entfernte Partikel werden abgescheuert.

3. Arbeitsgang: Tankversiegelung mit dem 2K-Tanksiegellack

Materialbeschreibung

Farbe	lichtgrau oder rotbraun (enthält kein Formaldehyd)
Basis	2-Komponenten-Epoxidharz-Grundierung
Verarbeitung	Umgebungstemperatur von 10 °C bis max. 35 °C
Oberfläche	elastisch und glatt, widerstandsfähig gegen alle bekannten Kraftstoffe, Öle, Wasser, verdünnte Laugen/Säuren, Alkohole, hydraulikölbeständig, mit Acryl- und Kunstharzlack überstreichbar.
Mischungsverhältnis	4 : 1 Gewichtsanteile (z.B. 200 g Tanklack mit 50 g Reaktionslösung vermischen)

Versiegelung

Nachdem der Tank mit dem Tankreiniger und mit dem Tankentroster behandelt wurde, bitte einen Tag trocknen lassen. Der Tank muss staubfrei und abgekühlt sein, bevor versiegelt werden kann.

1. Zunächst den Doseninhalt Tanklack gut aufrühren bzw. umrühren (4 Gewichtsanteile).
2. Den Doseninhalt Reaktionslösung gut aufschütteln (1 Gewichtsanteil).
3. Den Doseninhalt Reaktionslösung in die Dose mit dem 2K-Tanksiegellack füllen, beide Komponenten miteinander vermischen und mehrere Minuten gut verrühren. Der Tanksiegellack ist nun gebrauchsfertig.

Die Verarbeitungszeit beträgt 8 bis 12 Stunden, damit zweimal versiegelt werden kann.

a) erste Versiegelung

- Zunächst die Öffnungen des Tanks verschließen – außer der Einfüllöffnung – mit Korken, Stopfen aus Gummi, passenden Schrauben oder mit Dichtband umwickeln.
- Fertig gemischten Tanksiegellack in den Tank einfüllen. Jetzt auch die Einfüllöffnung mit gutem Klebeband abkleben oder einen alten Tankdeckel verwenden. Bei Verwendung des Originaltankdeckels Folie dazwischenlegen, um die Deckeldichtung zu schützen.
- Den Tank mit rollenden Bewegungen drehen und wenden, um eine gleichmäßige Schicht aufzubringen. Die Lackmischung muss über sämtliche Tankinnenwände fließen.

Meist reichen schon einige Minuten drehen, danach den Tank für ca. 10 Minuten abstellen, so dass sich überschüssiger Lack sammeln kann. Am besten den überschüssigen Lack in der Nähe des Auslasses sammeln, Auslassstopfen entfernen und den Lack in die Lackdose zurückgießen. Lackdose wieder verschließen und kühl lagern.

- Tankneinfüllöffnung öffnen und den Tank für 3 bis 4 Stunden ruhen lassen, damit die 1. Schicht etwas antrocknen kann und aufnahmefähig für die 2. Schicht ist.